

Diagramme des phases. (système binaire).

I. Définitions:

1) Notion de phase:

Par définition, la partie homogène d'un système constitue une phase, on entend par partie homogène les parties du sys qui possèdent les m^{es} propriétés physiques et chimiques macroscopiques.

La phase dans laquelle se trouve un corps dépend de T et P. Par exemple peut être liquéfié en augmentant P à T = cte, aussi un solide peut fondre en chauffant à P = cte.

Si on a un composé qui est un mélange de 2 corps purs, on peut avoir pr certaines conditions de T et P ^{différentes} phases cohabitantes; par exemple on peut avoir de 2 poudres (2 phases solides), un mélange liquide-gaz, aérosol, un mélange liq-liq (émulsion).

les états pour lesquels, on retrouve les constituants ds les # domaines de T et P sont représentés parce qu'on appelle diagramme de phase

2) Notion de variance:

la variance ou degré de liberté d'un système est le nbre minimum de paramètres nécessaires pour le définir, c'est pr préciser les phases en présence et leurs compositions.

Pr un sys comprenant (n) indépendant de Composés et ϕ phases, la variance est donnée par:

$$V = n - \phi + 2$$


le nbre de constituants indépendants (n) est égale au nbre de corps présent ds le système diminué des nbres de réactions chimiques indépendantes effectives reliant ces corps.

Pr le nbre (ϕ) ts les gaz sont miscibles; 2 gaz ne forme qu'une seule phase & liquide sont très miscible (une seule phase) tantôt non miscible (2 phases).


le plus souvent de 2 phases solides \rightarrow 2 phases distinguées.

le nbre (r) de la relation, signifie qu'on fait intervenir que 2 variables physiques (T et P) pr définir le système

Si le sys peut être modifié par d'autres grandeurs physiques (Champ magnétique, il faut en tenir compte.



C'est le sys ne possède, pour définir l'eq qu'un seul paramètre variable si on fixe la T , le sys est parfaitement déterminé, car la P est proportion des divers constituants sont réduites.



Il faut déterminer 2 paramètres indépendants, crée parmi la Compil et P pr définir totalement le système.

II - Diagramme de phase d'un corps pur :

Les diagramme des phases les plus simples, concernent un corps pur, avec pr variables T et P , les autres variables pouvant utilisés sont : L'enthalpie, entropie, le volume molaire ainsi que la Concentration en masse ou en volume d'un des corps purs constituants un mélange.

Un corps pur se présente sous une ou +eurs de ces phases : solide, liquide et gazeux, en fonction des conditions de P et T . Généralement un corps pur existe sous une seule phase pr une P et T données sauf :

- * en point triple, où les 3 phases coexistent à T et P données.
- * Pr un couple (P, T) , correspondant à un changement d'état ou transition de phase, soit :

a) entre 2 phases solides : (transformation entre 2 variétés allotropiques exp. selon la T et P , le fer peut cristalliser sous forme C.C (Fer α) ou C.F.C (Fer γ).

b) entre une phase solide et une phase liquide : (Fusion, solidification)

c) entre " " " " vapeur (gaz) : sublimation, condensation

d) entre " liquide " " : vaporisation, liquéfaction

Lorsque les phases présentées correspondent à des états physiques différentes on parle parfois de diagramme changement d'état.




diagramme de phase d'un corps pur.




diagramme de phase d'eau




diagramme de phase de CO₂
CO₂ se sublime à -78°C à P_{atm}



diag. de phase de soufre
Il montre l'existence de 2 variétés allotropiques orthorhombique et de la monoclinique.

III. Les solutions solides :

Une solution est en général liquide, on dit que 2 liqs sont miscible totalement lorsqu'il donne une seule phase homogène (exp : eau + alcool). on peut étendre cette notion en solide (les métaux) dans le cas d'un alliage, si on porte 2 métaux à T très élevée jusqu'à ce qu'ils soient fondus (liq), on observe 4 cas conditions :

- miscibilité totale (une seule phase ; exp : Ni-Cu)
- " nulle (2 phases séparées du fait de leurs densités, exp : Al-Pd)
- " partielle (un peu de A dissous dans B ou bien l'inverse)

Si on diminue lentement la température, il passe à un état solide, et on peut avoir 4 cas :


- miscibilité totale à l'état solide, on obtient alors une solution solide
- " nulle : 2 solides séparés
- " partielle : solution solide

Cette notation de solution solide a été appliquée initialement par les métaux
on classe les solution solides en 2 :

→ solution solide interstitielle (ou d'insertion).


" " par substitution : substitution

1) Solution solide d'insertion :



les atomes d'un solide B viennent s'installer dans les ^{interstices} ~~interstitiels~~ ^{cà-d.} les cavités disponibles entre les atomes du solvant A. Ces solutions ne sont possibles que si le diamètre des individus B \ll celui des cavités disponibles du réseau cristallin du solvant A. La formule de la solution obtenue est AB_x . x dépend de la nature de A, des rapports $\frac{r}{R}$ (avec r = le rayon de l'atome inséré et R celui de l'atome de métal) plus ce rapport est grand, plus la miscibilité est faible ^(B).

2) Solution solide de substitution :



les atomes de B viennent prendre la place (ou substitués) les atomes A du réseau cristallin ; la formule de cette solution est $A_{1-x}B_x$.

1er Cas : solution solide totale entre A et B.


Expérimentalement, on observe, pour qu'il y ait ^{la loi} miscibilité ^{reciproque} complète de A et B et B et A, il faut que certaines conditions soient respectées.

- les 2 composés A et B cristallisent ds le m système cristallin
- les diamètres de composés A et B sont voisins.
- les valences ou degré d'oxydation de A et B sont les m

• tout écart à ces 3 conditions fait apparaître, fait causer la non miscibilité réciproque.

à la fusion :

- si le liq qui se forme du (CD) à la même composition que ce dernier, on parle de fusion **congruente**.
- si par contre le (CD) se décompose avant sa T_f , on a dit qu'il s'agit d'un composé défini à point de fusion **non congruent** (fusion non congruente).
- a) Diagramme d'un mélange binaire présentant un composé défini à fusion congruente :





- E_1 et E_2 les points Eutectiques.

- I : point indifférent ou point à fusion congruente.

Au point I, la composition de la phase solides est la même que celle de la phase liquide, elle est du composé défini $AxBy$.

b) Diagramme d'un mélange binaire présentant un composé défini à fusion non congruente



le composé défini se décompose à une certaine T avant qu'il soit fondu, si on chauffe le (CD) $AxBy$ à l'état solide, à une certaine Temp T , il apparaît une phase liquide de composition $AxBy$.


le point de transition T est appelé point peritectique.

- 4^{ème} Type de diagramme : il concerne les solutions solides.

4-1/ Cas où A et B sont totalement miscibles à l'état solide :

soit un mélange de 2 constituants A et B solides l'un dans l'autre en la proportion en phase solide, leurs températures de fusion sont respectivement T_{fA} et T_{fB} .

le diagramme type est le suivant :



expression de la composition :

* on peut l'exprimer en frac^{ts} molaire : $x_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} (x_A + x_B = 1)$.

* en % pondéraux $C_b = [b] = \frac{m_B}{m_A + m_B} \times 100$.


* en % atomique (ou en % molaire).

on définit :

- le ~~liq~~ ^{est} ~~liq~~ : au dessus de cette courbe, le produit est entièrement liquide.
le liq^{est} : la composition du liquide qu'est à l'équilibre avec un solide à une température donnée.

- le solidus : en dessous de cette courbe, le produit est solide, le solidus définit la composition d'un solide qu'est en équilibre avec un liquide à une T_{eq} .
entre liq^{est} et solidus, on a un mélange solide liquide.

* Règles des moments chimiques :




si on fait un refroidissement du liquide à partir m ,

- Au point k : liq et solide (2 phases)

- Au " n , on a un eq entre un liq et solide de composition donnée à partir l .
La composition de liq est donnée par le point n .

* à T_m on a : $\frac{\text{masse de liq}}{\text{masse du sol}} = \frac{\pi_L}{\pi_N}$

→ 4-2) A et B ne sont pas totalement miscibles.



exp: Cr-Ni
Au-Ni
Fe-Cr.

* Domaine I : une seule phase liquide homogène

* " II : 2 phases solides : solide de B ds A dont la composition est donnée par la courbe XY + ss de A ds B dont la composition est donnée la courbe X'Y'

* " III : 2 phases, 1 phase liquide saturée en A + ss de B ds A.


* " IV : " " " B + ss de A ds B.

* " V : 1 phase solide, ss de B ds A.

* " VI : " " ss de A ds B.

si on refroidit le liq de composition M à partir A, ils apparaissent les cristaux de β au point b la solidification de β est totale, ensuite on refroidit β jusqu'au c en ce point, on obtient des cristaux α dont la composition est donnée par la perpendiculaire au point d.

TD:




$$= \frac{\text{max } A_B}{\text{masse liq}} = \frac{DF}{DC} = \frac{\text{masse totale}}{CF}$$

$$\frac{\text{masse } A_B}{DF} = \frac{\text{masse de liq}}{DC} = \frac{m_T}{CF}$$

$$\begin{aligned} \text{masse } A_B &= \frac{DF}{CF} \times m_T \\ &= \frac{8}{28} \times 150 = 42,85 \text{ g.} \end{aligned}$$

et donc $\text{masse de liq} = 150 - 42,85 = 107,15 \text{ g.}$



$$\begin{aligned} m(BA) &= \frac{DC}{CF} \times 100 = ? \\ \text{masse } (C_1) &= \frac{DF}{CF} \times 100 = ? \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{alors} \\ \frac{m(BA)}{DC} = \frac{m(C_1)}{DF} = \frac{m_T}{CF} \end{array} \right.$$